



товар
сертифицирован



отличное
качество



экологически
чистое сырье



Тепломix (8010/8060)

Кладочная смесь с пониженным коэффициентом теплопроводности

Высокомодифицированная кладочная смесь для кладки материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами.

Описание:

Применяется в качестве раствора для каменной и (или) кирпичной кладки материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, таких как крупноформатные поризованные керамические блоки, поризованные керамические камни.

Название параметра	Ед. изм.	Значение
Коэффициент теплопроводности	Вт/м·°С	0,17
Выход раствора, не менее	л/кг	1,5 – 1,6
Расход воды затворения	л/кг	0,5-0,55
Подвижность растворной смеси	см	Пк2 (6-7)
Насыпная плотность смеси	кг/м ³	<600
Время жизни, не менее	ч	1
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее	МПа	5
Морозостойкость, не менее	цикл	F50
Температура применения, «лето»	°С	+5...+30
Температура применения, «зима»	°С	-10*...+10
Масса мешка	кг	17,5

Контактный телефон: +7 (495) 374-56-44
Эл. почта: info@td-kermix.ru
Пн - Вс: 09:00 - 21:00

Сайт: kermix.ru

vk.com/kermix

Подготовка основания:

Основание и кладочный материал должны быть прочными, твердыми, очищенными от пыли и грязи.

Приготовление раствора:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (кол-во воды определяется по таблице технических характеристик с учетом артикула материала) и перемешать механическим способом (400-600 об/мин), до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды. При использовании смеси, с модификацией «зима», рекомендуется использовать для замешивания теплую воду(+20...+40°C), перемешивать раствор дважды с паузой не менее 10 мин.

Нанесение:

Нанесение смеси производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87. Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей. При использовании смеси, с модификацией «зима», нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовывать защитные экраны(тепляки). Укрывать место проведение работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.

Расход смеси:

1,1-1,2 кг/м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки. Вес мешка зависит от модификации(см. артикул). - Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.